



ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "ПОЛІТЕХ"

Київська обл. 09100 г. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 66/13

Т/факс: +380 (4563) 8-84-84, (044) 223-74-22, 223-07-97,

ПАСПОРТ № 365 на виробі технічного призначення

Дата видачі паспорта <<23>> травня 2013 року.

Назва виробу: УЩІЛЬНЕННЯ ПЛАСКІ ЕЛАСТИЧНІ
ГОСТ, ДСТУ, ТУ: ГОСТ 15180-86
Марка: Прокладка **исп. А ПМБ**

Дата виготовлення: травень 2013 року
Розмір, Ду мм: 50 мм - 40 шт; 42x56x3мм
фланець Ду: 50;
Тиск Ру: 25 кг/см²
Партія №: 13840
Кількість виробів: 40,00 шт.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ПОКАЗНИК		Значення показника згідно лабораторним вимірюванням
Щільність, г/см ³		1,95
Температура експлуатації в межах, °C		-40,0...+300,0
Жорсткість, Одиниць Шора		67,0
Умовна міцність при розтяжінні в поперечному напрямленні, Мпа		7,5
Умовна міцність при розтяжінні в продольному напрямленні, Мпа		16
Збільшення маси матеріалу в середовищі - масло МС-20 или МС 22 при температурі 150 °C протягом 24 годин, % не більше		1,5
Стискання при тиску 35 Мпа (350 кгс/см ²), % в межах		18,5
Поновлення після зняття тиску 35 Мпа (350 кгс/см ²), % не менше		35,0
Термін зберігання		2 роки
Термін експлуатації, при умові дотримання: конструкції міст ущільнення, якості виготовлення прокладок, правил монтажу залежно від температури експлуатації, часів (Для оливи/палива)	До 40 °C	12000,0/1000,0
	До 50 °C	8000,0/600,0
	До 60 °C	3000,0/250,0
	До 70 °C	1500,0/150,0
	До 80 °C	600,0/50,0
Зовнішній вигляд		відповідає
Відповідність міжнародним стандартам		GB/T 5574-94

